

# DEAD FLAT ECO SEALER

---

Protective sealer (English)  
Beschermdende sealer (Nederlands)  
Sellador protector (Español)  
Beskyttende forseglar (Norsk)  
Scellant protecteur (Français)  
Schutzsiegel (Deutsch)

Dead Flat Eco Sealer is a non-yellowing, water soluble sealer on acrylic base which protects the surface against moisture and dirt.

**Ideal for**

- Making painted surfaces and other moisture-absorbing surfaces water-repellent

**Characteristics**

- Water based
- Matte
- Transparent
- Solvent free
- Non-flammable
- Excellent moist resistance
- Wear resistant
- Scrub resistant
- Scratch resistant
- Suitable for humid areas
- Hyper washable
- Unique stain resistance
- Hardly any shine spots after cleaning and/or friction
- Little to no odour

**Product specifications**

|             |                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| Application | Indoors and outdoors                                  |
| Surface     | Painted walls and new carpentry in all types of wood. |
| Colour      | Transparent                                           |
| Packaging   | 1L, 2,5L                                              |

**Basic information for white paint at 20°C**

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Specific gravity       | 1,04 g/cm <sup>3</sup> |
| Solids content         | +/- 34% vol.           |
| Gloss level 60 degrees | 7%                     |
| Gloss experience       | Matte                  |
| Binder                 | Acrylic                |
| Ph value               | 8-9                    |
| Flash point            | None                   |
| Resistant up to        | 100°C                  |

**VOC**

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Legal EU-limit     | 140gr  |
| Product content    | 2,29gr |
| VOC classification | A/i    |

**Surface preparation**

The surface must be suitable for wall paint. The surface that you will paint should be clean, dry, and free of dust and oil. With proper surface preparation you help the paint system with long-term protection. Remove all surface dirt and loose layers of paint, including any chalk and rust.

|                                    |                                                                                                                         |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Painted walls                      | Apply without further preparation.                                                                                      |
| New carpentry in all types of wood | Degrease with Pure & Original Super Cleaner, wipe clean and let dry. Sand, remove the dust with benzene and wipe clean. |

**Paint application**

Do not paint in direct sunlight. Paint from a dry surface to a wet and already painted surface. Failing to comply to conditions for application, application methods and/or drying times can influence the paint finish and appearance. Apply in multiple, thin layers in the same pattern as the surface.


|                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tools                                                                              | Flat (spalter)brush.<br><b>Do not use a roller for the application of Dead Flat Eco Sealer.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Coverage per layer<br>Practical yield                                              | 10-12 m <sup>2</sup> /L<br>The yield depends on the surface, method of application, applied layer thickness, tools used, and application conditions.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Number of layers                                                                   | Until the surface is fully saturated, average applied coats is 3. Apply the first coat very thin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Recommended thickness dry layer<br>Recommended thickness wet layer                 | 50 microns<br>144 microns                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Temperature                                                                        | >15°C, <25°C (air, surface, and material)<br>Relative humidity: max. 85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dilution                                                                           | Only dilute up to 10% for the first coat; apply the second and/or third coat undiluted.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| After use                                                                          | Clean hands and tools immediately after use with soap and water.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Touch up                                                                           | Possible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Recoating                                                                          | Once dry, Dead Flat Eco Sealer is immediately repaintable with a new coat of Dead Flat Eco Sealer. If desired, the surface can be overpainted with any other water-based paint such as Classico and Licetto. For overpainting with Fresco or Marrakech Walls, the sealer should first be cleaned and then prepared with a coat of WallPrim Pro before applying the paint. Before repainting furniture, sand down the sealer completely. |
| Removing                                                                           | Sand until all Dead Flat Eco Sealer is fully removed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Airless</b><br>Pressure<br>Tip<br>Angle<br>Dilution                             | 100-150 bar<br>0,011"-0,015"<br>25°-40°<br>None                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Drying time at 20°C</b><br>Drying time dust-free<br>Recoating<br>Hardening time | 30-60 min.<br>4 hours<br>7 days                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Maintenance</b><br>Cleaning                                                     | Clean the surface with a lukewarm dampening cloth, do not use aggressive bleaching agents.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Durability and storage**

Shelf life: 12 months. Keep in original packaging and in a dry and frost-free place.

**Disposal guide**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| Empty pots and dried up paint | Household waste           |
| Remaining paint               | Household hazardous waste |

**Environment and health**

**Legal regulations**

The user of this product must abide by the national health, safety, and environmental laws.

**Technical advice**

Not all actual possible surfaces and their treatments can be dealt with in this technical information brochure. Therefore, it is advisable to consult your supplier for advice in specific situations. This technical information has been compiled according to the latest painting techniques. Liability for general validity of this advice must be rejected, because application and working techniques are beyond our influence and major differences in the types of surface continually call for an adjustment of the procedure according to the insight of a competent user.

**Safety**

This paint irritates skin and eyes. In case of contact, wash carefully with a lot of water and immediately consult a doctor. Keep the paint outside of children's reach. Ventilate well during the application and drying process.

PI02 - Keep out of reach of children.

EUH208 - Contains reaction mass of 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one (3:1), TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. May produce an allergic reaction.

**Disclaimer**

The information in our specification sheets and the technical advice - whether orally, in writing or in the form of a demonstration - is intended as a guide and is given with our best intention and in good faith. The information is based on years of practical experience and research, but gives no guarantee, since application skills and conditions are beyond our control. For more information, you can contact our dealers or consult our website. We cannot be held liable for the performance of products that result from improper use or that are beyond the value of the goods supplied by us. This does not affect your statutory rights.

Dead Flat Eco Sealer is een niet vergelende, wateroplosbare sealer op basis van acryl welke de ondergrond beschermd tegen vocht en vuil.

#### Gebruikersdoel

- Waterafstotend maken van verven en andere vocht opnemende ondergronden

#### Kenmerken

- Waterbasis
- Mat
- Transparant
- Oplosmiddelvrij
- Onbrandbaar
- Zeer goede vocht weerstand
- Slijtvast
- Schrobvast
- Krasvast
- Toepasbaar in vochtige ruimtes
- Hyper afwasbaar
- Unieke vlekresistentie
- Bij wrijving nauwelijks glansplekken
- Weinig tot geen geur

#### Product specificaties

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Toepassing | Binnen en buiten                                           |
| Ondergrond | Geschilderde wanden, nieuw timmerwerk in alle houtsoorten. |
| Kleuren    | Transparant                                                |
| Verpakking | 1L, 2,5L                                                   |

#### Basisgegevens bij 20°C witte verf

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Soortelijk gewicht          | 1,04 g/cm <sup>3</sup> |
| Vaste stofgehalte in volume | +/- 34% vol.           |
| Glansgraad 60graden         | 7%                     |
| Glansbeleving               | Mat                    |
| Bindmiddel                  | Acrylaat               |
| Ph waarde                   | 8-9                    |
| Vlampunt                    | Geen                   |
| Bestand tot                 | 100°C                  |

#### VOS

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Wettelijk EU-limiet | 140gr  |
| Inhoud product      | 2,29gr |
| VOS klasse          | A/i    |

#### Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet geschikt zijn voor afsluitende sealers. Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Door een goede oppervlakte voorbereiding help je het verfsysteem in langdurige bescherming. Verwijder vooraf alle oppervlaktebevuiling en los geraakte verflagen inclusief kalk en roest.

|                                      |                                                                                                                          |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geschilderde wanden                  | Opzetten zonder verdere voorbereiding.                                                                                   |
| Nieuw timmerwerk in alle houtsoorten | Reinigen met Pure & Original Super Cleaner en afnemen, laat drogen. Licht opschuren, reinigen met wasbenzine en afnemen. |

**Verwerking van de verf**

Schilder niet in direct zonlicht. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat, reeds geschilderd oppervlak. Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling. Opzetten meerdere, schrale lagen in hetzelfde patroon als de ondergrond.

Gereedschap

Platte (spalter)kwast.

**Geen roller gebruiken voor het aanbrengen van de Dead Flat Eco Sealer.**

Dekking per laag  
Praktisch rendement

10-12 m<sup>2</sup>/L

Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, gebruikt gereedschap en omstandigheden van het aanbrengen.

Aantal lagen

Tot verzadiging van de ondergrond, gemiddeld 3 lagen. Eerste laag zeer dun aanbrengen.

Aanbevolen droge laagdikte  
Aanbevolen natte laagdikte

50 micron

144 micron

Temperatuur

&gt;15°C, &lt;25°C (lucht, oppervlak en materiaal)

Relatieve vochtigheid: 85% max.

Verdunnen

Enkel bij eerste laag tot 10% verdunbaar, tweede en/of derde laag onverdund aanbrengen.

Na gebruik

Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.

Bijwerken

Mogelijk

Overschilderen

Dead Flat Eco Sealer is na droging direct overschilderbaar met een nieuwe laag Dead Flat Eco Sealer. Indien gewenst kan het oppervlak worden overgeschilderd met ieder andere watergedragen verf zoals Classico en Licetto. Voor overschilderen met Fresco of Marrakech Walls dient de sealer eerst gereinigd te worden en vervolgens met een laag WallPrim Pro voorbereid alvorens het aanbrengen van de verf. Voor overschilderen de sealer eerst helemaal wegschuren.

Verwijderen

Sealer helemaal wegschuren

**Airless**

Druk

100 -150 bar

Tip

0,011"-0,015"

Hoek

25°-40°

Verdunning

Nee

**Droogtijd bij 20°C**

Droogtijd stofvrij

30-60 min.

Overschilderbaar

4 uur

Doorhardtijd

7 dagen

**Onderhoud**

Reinigen

Reinig het oppervlak met een mild schoonmaakmiddel, gebruik geen agressieve blekende middelen.

**Houdbaarheid en bewaarcondities**

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 12 maanden.


**Afval wijzer**

Lege potten en opgedroogde verf

Restafval

Resten verf

Klein Chemisch Afval

**Milieu en gezondheid**

**Wettelijke voorschriften**

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**Technische raadgevingen**

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

**Veiligheid**

De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

PI02 - Buiten het bereik van kinderen houden.

EUH208 - Bevat reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on, TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

**Disclaimer**

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Dead Flat Eco Sealer es un sellador de base acrílica no amarilleante y soluble en agua que protege el sustrato contra la humedad y la suciedad.

#### Uso previsto

- Impermeabilización de pinturas y otros sustratos que absorben la humedad

#### Características

- A base de agua
- Mate
- Transparente
- Sin disolventes
- Incombustible
- Muy buena resistencia a la humedad
- Resistente al desgaste
- Resistente a los arañazos
- Resistente a los arañazos
- Aplicable en zonas húmedas
- Hiperlavable
- Resistencia única a las manchas
- Apenas deja manchas de brillo al frotar
- Poco o ningún olor

#### Especificaciones del producto

|            |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| Aplicación | Interior y exterior                                          |
| Superficie | Paredes pintadas, carpintería nueva en todo tipo de maderas. |
| Colores    | Transparente                                                 |
| Embalaje   | 1L, 2,5L                                                     |

#### Datos básicos a 20°C pintura blanca

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Peso específico                 | 1,04 g/cm <sup>3</sup> |
| Contenido de sólidos en volumen | +/- 34% vol.           |
| Nivel de brillo 60 grados       | 7%                     |
| Nivel de brillo                 | Mate                   |
| Aglutinante                     | Acrílico               |
| Valor Ph                        | 8-9                    |
| Punto de inflamación            | No                     |
| Resistente a                    | 100°C                  |

#### COV

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Límite legal UE        | 140gr  |
| Contenido del producto | 2.29gr |
| Clase de COV           | A/i    |

#### Pretratamiento del sustrato

El sustrato debe ser apto para selladores. La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasa. Una buena preparación de la superficie ayudará al sistema de pintura en la protección a largo plazo. De antemano, elimine toda la suciedad de la superficie y las capas de pintura sueltas, incluida la tiza y el óxido.

|                                           |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paredes pintadas                          | Aplicar sin más preparación.                                                                                            |
| Carpintería nueva en todo tipo de maderas | Limpiar con Pure & Original Super Cleaner y pasar un paño, dejar secar. Lijar ligeramente, limpiar con benceno y secar. |



**Tratamiento de la pintura**

No pinte bajo la luz directa del sol. Pintar de una superficie seca a una superficie húmeda ya pintada. El incumplimiento de las instrucciones, condiciones y/o tiempos de secado puede afectar al resultado y aspecto final. Aplicar varias capas delgadas siguiendo el mismo patrón que el sustrato.

|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herramientas                                                                   | Brocha plana (spalter).<br><b>No utilice un rodillo para aplicar Dead Flat Eco Sealer.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cobertura por capa<br>Eficacia práctica                                        | 10-12 m <sup>2</sup> /L<br>El rendimiento depende del sustrato, el método de aplicación, el espesor de la película aplicada, las herramientas utilizadas y las condiciones de aplicación.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Número de capas                                                                | Hasta saturar el sustrato, una media de 3 capas. Aplicar la primera capa muy fina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Espesor de película seca recomendado<br>Espesor de película húmeda recomendado | 50 micras<br>144 micras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura                                                                    | >15°C, <25°C (aire, superficie y material)<br>Humedad relativa: 85% máx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Diluir                                                                         | Solo se puede diluir hasta un 10 % en la primera capa; aplicar la segunda y/o tercera capa sin diluir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Después del uso                                                                | Lávese las manos y las herramientas inmediatamente después del uso con agua y jabón.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Retoque                                                                        | Posible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Repintar                                                                       | Una vez seco, Dead Flat Eco Sealer es inmediatamente repintable con una nueva capa de Dead Flat Eco Sealer. Si se desea, la superficie puede sobrepintarse con cualquier otra pintura al agua, como Classico y Licetto. Para sobrepintar con Fresco o Marrakech Walls, el sellador debe limpiarse primero y prepararse con una capa de WallPrim Pro antes de aplicar la pintura. Para pintar sobre muebles, lije primero completamente el sellador. |
| Eliminar                                                                       | Lijar hasta eliminar por completo el Eco Sellador Plano Muerto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Airless**

|          |               |
|----------|---------------|
| Presión  | 100 -150 bar  |
| Punta    | 0,011"-0,015" |
| Esquina  | 25°-40°       |
| Dilución | No            |

**Tiempo de secado a 20°C**

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Tiempo de secado sin polvo | 30-60 min. |
| Se puede pintar            | 4 horas    |
| Tiempo de curado           | 7 días     |

**Mantenimiento**


|          |                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Limpieza | Limpie la superficie con un detergente suave, no utilice agentes blanqueadores agresivos. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|

**Caducidad y condiciones de almacenamiento**

Conservar en su envase original y en un lugar seco y libre de heladas 12 meses.

**Puntero para residuos**

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Botes vacíos y pintura seca | Residuos                   |
| Residuos de pintura         | Pequeños residuos químicos |

**Medio ambiente y salud**

**Normativa legal**

El usuario de este producto debe cumplir la legislación nacional en materia de salud, seguridad y medio ambiente.

**Notas técnicas**

No todos los sustratos comunes y su pretratamiento pueden incluirse en esta ficha técnica. Por lo tanto, es aconsejable consultar a su proveedor para situaciones específicas.

Esta información técnica se ha elaborado de acuerdo con la tecnología de pintura más reciente. Cualquier responsabilidad por la

La validez general de estas instrucciones debe rechazarse, ya que los métodos de aplicación y procesamiento están fuera de nuestro control y las grandes diferencias en la naturaleza del sustrato siempre requieren un ajuste del procedimiento a discreción del procesador cualificado.

**Seguridad**

La pintura es irritante para la piel y los ojos. En caso de contacto, aclarar abundantemente con agua y consultar inmediatamente a un médico. Mantener la pintura fuera del alcance de los niños. Asegurar una ventilación adecuada durante la elaboración y el secado.

PI02 - Manténgase fuera del alcance de los niños.

EUH208 - Contiene masa de reacción (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona, TETRAMETHILOLGLICOCOLURIL. Puede provocar una reacción alérgica.

**Descargo de responsabilidad**

La información contenida en nuestras hojas de especificaciones y consejos técnicos -ya sean orales, escritos o de prueba- tiene carácter orientativo y se ofrece de nuestra mejor intención y de buena fe. La información se basa en años de experiencia práctica e investigación, pero sin garantía, ya que la habilidad de aplicación y las condiciones están fuera de nuestro control. Para más información, póngase en contacto con nuestros distribuidores o consulte nuestro sitio web. No nos hacemos responsables del funcionamiento del producto como consecuencia de un uso inadecuado o más allá del valor de los bienes que suministramos. Esto no afecta a sus derechos legales.

Dead Flat Eco Sealer er en ikke-gulnende, vannløselig akrylbasert sealer som beskytter overflaten mot fukt og smuss.

**Brukerformål**

- Gjøre maling og andre fuktabsorberende overflater vannavstøtende

**Kjennetegn**

- Vannbasert
- Matte
- Gjennomsiktig
- Løsemiddelfri
- Ikke brennbart
- Meget god fuktmotstand
- Slitesterk
- Skrubbebestandig
- Ripebestandig
- Brukes i fuktige områder
- Hyper vaskbar
- Unik flekkmotstand
- Knappt noen glansflekker ved gni
- Lite eller ingen lukt

**Produktspesifikasjoner**

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Applikasjon | Inne og ute                                      |
| Substrat    | Malte vegger, nytt snekkerarbeid i alle treslag. |
| Farger      | Gjennomsiktig                                    |
| Emballasje  | 1L, 2,5L                                         |

**Grunndata ved 20°C hvit maling**

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Spesifikk vekt           | 1,04 g/cm <sup>3</sup> |
| Faststoffinnhold i volum | +/- 34 % vol.          |
| Glansnivå 60 grader      | 7 %                    |
| Skinn opplevelse         | Matte                  |
| binde                    | akryl                  |
| PH verdi                 | 8-9                    |
| flammepunkt              | Nei                    |
| Fil opp til              | 100°C                  |

**VOS**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Lovlig EU-grense | 140 gr  |
| Produktinnhold   | 2,29 gr |
| VOS klasse       | A/i     |

**Forbehandling av underlaget**

Underlaget skal være egnet for tetting av fugemasser. Overflaten som skal males skal være ren, tørr og fri for støv og fett. God overflatebehandling hjelper malingssystemet i langtidsbeskyttelse. Fjern all overflateforurensning og løsnede malingslag, inkludert kalk og rust, på forhånd.

|                                   |                                                                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Malte vegger                      | Sett opp uten ytterligere forberedelser.                                                               |
| Nytt snekkerarbeid i alle treslag | Rengjør med Pure & Original Super Cleaner og tørk, la tørke. Slip lett, rengjør med benzen og tørk av. |

**Bearbeide malingen**

Ikke mal i direkte sollys. Mal fra tørr overflate til våt, allerede malt overflate. Manglende overholdelse av behandlingsinstruksjoner, betingelser og/eller tørketider kan påvirke sluttresultatet og utseendet. Påfør flere tynne lag i samme mønster som underlaget.

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verktøy                                               | Flat (spalter)børste.<br><b>Ikke bruk en rull til å påføre Dead Flat Eco Sealer.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dekning per lag<br>Praktisk retur                     | 10-12 m <sup>2</sup> /L<br>Utbyttet avhenger av underlaget, påføringsmetode, påført lagtykkelse, verktøy som brukes og påføringsbetingelser.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Antall lag                                            | Til underlaget er mettet, gjennomsnittlig 3 lag. Påfør første lag svært tynt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anbefalt tørrfilmtykkelse<br>Anbefalt våtfilmtykkelse | 50 mikron<br>144 mikron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Temperatur                                            | >15°C, <25°C (luft, overflate og materiale)<br>Relativ fuktighet: 85 % maks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Fortynne                                              | Kun første lag kan fortynnes med opptil 10 %, andre og/eller tredje lag påføres ufortynnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Etter bruk                                            | Rengjør hender og verktøy umiddelbart etter bruk med såpe og vann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Oppdaterer                                            | Muligens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Male over                                             | Når Dead Flat Eco Sealer er tørr, kan den umiddelbart overmales med et nytt strøk Dead Flat Eco Sealer. Om ønskelig kan overflaten overmales med annen vannbasert maling som Classico og Licetto. Ved overmaling med Fresco eller Marrakech Walls skal forseglingen først rengjøres og deretter klargjøres med et strøk WallPrim Pro før malingen påføres. Hvis du skal male over møbler, må du først slippe ned forseglingen helt. |
| Ta vekk                                               | Slip til Dead Flat Eco Sealer er helt fjernet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Airless**

|            |               |
|------------|---------------|
| Opptatt    | 100 -150 bar  |
| Tips       | 0,011"-0,015" |
| Hjørne     | 25°-40°       |
| Fortynning | Ny            |

**Tørketid ved 20°C**

|                  |            |
|------------------|------------|
| Tørketid støvfri | 30-60 min. |
| Kan males        | 4 timer    |
| Herdetid         | 7 dager    |

**Vedlikehold**


|            |                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Rengjøring | Rengjør overflaten med et mildt rengjøringsmiddel, ikke bruk aggressive blekemidler. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

**Holdbarhet og oppbevaringsbetingelser**

Oppbevares i originalemballasje på et tørt og frostfritt sted i 12 måneder.

**avfallsindikator**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Tomme krukker og tørket maling | Restavfall         |
| Restermaling                   | Lite giftig avfall |

**Miljø og helse**

**Juridiske resepter**

Brukeren av dette produktet er pålagt å overholde nasjonale helse-, sikkerhets- og miljølover.

**Tekniske råd**

Ikke alle underlag som forekommer i praksis og deres forbehandling kan inkluderes i dette tekniske databladet. Det er derfor lurt å konsultere leverandøren din i spesifikke situasjoner.

Denne tekniske informasjonen er satt sammen i henhold til den nyeste maleteknikken. Ansvar for

Den generelle gyldigheten av disse instruksjonene må avvises, da påførings- og bearbeidingsmetoder er utenfor vår kontroll og store forskjeller i underlagets beskaffenhet alltid krever en justering av arbeidsmetoden etter den profesjonelle installatørens skjønn.

**Sikkerhet**

Malingen er irriterende for hud og øyne. Ved kontakt, skyll med mye vann og kontakt lege umiddelbart. Oppbevar malingen utilgjengelig for barn. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under bearbeiding og tørking.

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

EUH208 - Inneholder reaksjonsmasse (3:1) av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on og 2-metyl-2H-isotiazol-3-on, TETRAMETHYLOLGLYCULURIL. Kan forårsake en allergisk reaksjon.

**Ansvarsfraskrivelse**

Informasjonen i våre spesifikasjonsark og tekniske råd - enten muntlig, skriftlig eller prøvetid - er ment som en veiledning og er gitt med de beste intensjoner og god tro. Informasjonen er basert på mange års felterfaring og forskning, men uten garanti, ettersom applikasjonskunnskaper og betingelser er utenfor vår kontroll. For mer informasjon, vennligst kontakt våre forhandlere eller se vår nettside. Vi kan ikke holdes ansvarlige for ytelsen til produktene som følge av feil bruk eller utover verdien av varene levert av oss. Dette påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.

Dead Flat Eco Sealer est un scellant à base d'acrylique non jaunissant et soluble dans l'eau qui protège la surface contre l'humidité et la saleté.

**Utilisation prévue**

- Rendre les peintures et autres surfaces absorbant l'humidité hydrofuges

**Les caractéristiques**

- à base d'eau
- Tapis
- Transparent
- Sans solvant
- incombustible
- Très bonne résistance à l'humidité
- Résistant à l'usure
- Résistant aux frottements
- Résistant aux rayures
- Applicable dans les zones humides
- Hyper lavable
- Résistance unique aux taches
- Pratiquement pas de taches de brillance lors du frottement
- Peu ou pas d'odeur

**Spécifications du produit**

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| Application | À l'intérieur et à l'extérieur                              |
| Substrat    | Murs peints, menuiseries neuves en toutes essences de bois. |
| Couleurs    | Transparent                                                 |
| Emballage   | 1L, 2.5L                                                    |

**Données de base à 20°C peinture blanche**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Poids spécifique              | 1.04g/cm <sup>3</sup> |
| Teneur en solides en volume   | +/- 34%vol.           |
| Niveau de brillance 60 degrés | 7%                    |
| Expérience brillante          | Tapis                 |
| classeur                      | acrylique             |
| PH                            | 8-9                   |
| point de rupture              | Non                   |
| Fichier jusqu'à               | 100°C                 |

**VOS**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Limite légale de l'UE | 140gr  |
| Contenu du produit    | 2.29gr |
| Classe VOS            | A/je   |

**Prétraitement du substrat**

Le support doit convenir aux scellants de scellement. La surface à peindre doit être propre, sèche et exempte de poussière et de graisse. Une bonne préparation de surface aide le système de peinture à assurer une protection à long terme. Enlevez au préalable toutes les contaminations de surface et les couches de peinture desserrées, y compris la chaux et la rouille.

|                                                 |                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Murs peints                                     | Mise en place sans autre préparation.                                                                                           |
| Nouvelle menuiserie dans tous les types de bois | Nettoyer avec Pure & Original Super Cleaner et essuyer, laisser sécher. Poncez légèrement, nettoyez avec du benzène et essuyez. |

**Traitement de la peinture**

Ne pas peindre en plein soleil. Peignez d'une surface sèche à une surface humide déjà peinte. Le non-respect des instructions de traitement, des conditions et/ou des temps de séchage peut affecter le résultat final et l'apparence. Appliquez plusieurs couches minces selon le même motif que le substrat.

Outils

Pinceau plat (spalter).

**Ne pas utiliser de rouleau pour appliquer le Dead Flat Eco Sealer.**Couverture par couche  
Retour pratique10-12 m<sup>2</sup>/L

Le rendement dépend du substrat, de la méthode d'application, de l'épaisseur de la couche appliquée, des outils utilisés et des conditions d'application.

Nombre de couches

Jusqu'à saturation du support, en moyenne 3 couches. Appliquer la première couche en couche très fine.

Épaisseur de film sec recommandée  
Épaisseur de film humide recommandée

50 microns

144 microns

Température

&gt;15°C, &lt;25°C (air, surface et matériau)

Humidité relative : 85 % max.

Diluer

Diluable jusqu'à 10 % uniquement pour la première couche, appliquer la deuxième et/ou la troisième couche non diluée.

Après utilisation

Nettoyez les mains et les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon.

Mise à jour

Peut-être

Peindre

Une fois sec, Dead Flat Eco Sealer peut être repeint immédiatement avec une nouvelle couche de Dead Flat Eco Sealer. Si vous le souhaitez, la surface peut être repeinte avec n'importe quelle autre peinture à base d'eau telle que Classico et Licetto. En cas de recouvrement avec Fresco ou Marrakech Walls, l'enduit doit d'abord être nettoyé puis préparé avec une couche de WallPrim Pro avant d'appliquer la peinture. Pour peindre sur des meubles, il faut d'abord poncer complètement l'enduit.

éliminer

Poncez jusqu'à ce que le Dead Flat Eco Sealer soit complètement éliminé.

**Sans air**

Pression

100 -150 bars

Astuce

0.011"-0.015"

Coin

25°-40°

Dilution

non

**Temps de séchage à 20 °C**

Temps de séchage sans poussière

30-60 min.

Peut être peint

4 heures

Temps de durcissement

7 jours

**Maintenance**

Nettoyer

Nettoyer la surface avec un détergent doux, ne pas utiliser d'agents de blanchiment agressifs.

**Durée de conservation et conditions de stockage**

Conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit sec et à l'abri du gel pendant 12 mois.


**Indicateur de déchets**

Pots vides et peinture séchée

Peinture résiduelle

Déchets résiduels

Petits déchets toxiques

**Environnement et santé**

**Prescriptions légales**

L'utilisateur de ce produit est tenu de se conformer aux lois nationales sur la santé, la sécurité et l'environnement.

**Conseils techniques**

Tous les substrats rencontrés dans la pratique et leur prétraitement ne peuvent pas être inclus dans cette fiche technique. Il est donc conseillé de consulter votre fournisseur dans des situations particulières.

Ces informations techniques ont été compilées selon la dernière technique de peinture. Responsabilité pour le La validité générale de ces instructions doit être rejetée, car les méthodes d'application et de traitement sont indépendantes de notre volonté et des différences majeures dans la nature du support nécessitent toujours un ajustement de la méthode de travail à la discrétion de l'installateur professionnel.

**Sécurité**

La peinture est irritante pour la peau et les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Gardez la peinture hors de portée des enfants. Assurer une ventilation adéquate pendant le traitement et le séchage.

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

EUH208 - Contient une masse de réaction (3:1) de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one, TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. Peut provoquer une réaction allergique.

**Avertissement**

Les informations contenues dans nos fiches techniques et conseils techniques - qu'ils soient oraux, écrits ou probatoires - se veulent indicatifs et sont donnés avec les meilleures intentions et la bonne foi. Les informations sont basées sur des années d'expérience et de recherche sur le terrain, mais sans garantie, car les compétences d'application et les conditions sont hors de notre contrôle. Pour plus d'informations, contactez nos revendeurs ou consultez notre site internet. Nous ne pouvons être tenus responsables de la performance des produits résultant d'une mauvaise utilisation ou au-delà de la valeur des marchandises fournies par nous. Cela n'affecte pas vos droits statutaires.



Dead Flat Eco Sealer ist eine nicht vergilbende, wasserlösliche Versiegelung auf Acrylbasis, die die Oberfläche vor Feuchtigkeit und Schmutz schützt.

**Benutzerzweck**

- Farben und andere feuchtigkeitsaufnehmende Oberflächen wasserabweisend machen

**Eigenschaften**

- Auf wässriger Basis
- Matte
- Transparent
- Lösungsmittelfrei
- Nicht brennbar
- Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Verschleißfest
- Scheuerfest
- Kratzfest
- Anwendbar in Feuchträumen
- Hyperwaschbar
- Einzigartige Fleckenbeständigkeit
- Kaum Glanzstellen beim Reiben
- Wenig bis kein Geruch

**Produktspezifikationen**

|            |                                                  |
|------------|--------------------------------------------------|
| Anwendung  | Drinne und draußen                               |
| Substrat   | Gemalte Wände, neue Zimmerei in allen Holzarten. |
| Farben     | Transparent                                      |
| Verpackung | 1 Liter, 2,5 Liter                               |

**Grunddaten bei 20°C weißer Lack**

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Bestimmtes Gewicht         | 1,04 g/cm <sup>3</sup> |
| Feststoffgehalt im Volumen | +/- 34 % vol.          |
| Glanzgrad 60 Grad          | 7%                     |
| Glänzende Erfahrung        | Matte                  |
| Bindemittel                | Acryl-                 |
| PH Wert                    | 8-9                    |
| Flammpunkt                 | Nein                   |
| Datei bis                  | 100 Grad               |

**VOS**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Gesetzliche EU-Grenze | 140gr   |
| Produktinhalt         | 2,29 gr |
| VOS-Klasse            | A/i     |

**Vorbehandlung des Untergrundes**

Der Untergrund muss für die Versiegelung geeignet sein. Die zu lackierende Oberfläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Eine gute Oberflächenvorbereitung trägt zum langfristigen Schutz des Lacksystems bei. Entfernen Sie vorher alle oberflächlichen Verschmutzungen und gelösten Farbschichten, einschließlich Kalk und Rost.

|                                  |                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bemalte Wände                    | Aufbau ohne weitere Vorbereitung.                                                                                                    |
| Neue Zimmerei in allen Holzarten | Mit Pure & Original Super Cleaner reinigen und abwischen, trocknen lassen. Leicht schleifen, mit Waschbenzin reinigen und abwischen. |

**Verarbeitung der Farbe**

Nicht in direktem Sonnenlicht streichen. Malen Sie von einer trockenen Oberfläche auf eine nasse, bereits gestrichene Oberfläche. Die Nichtbeachtung von Verarbeitungshinweisen, Bedingungen und/oder Trocknungszeiten kann das Endergebnis und Aussehen beeinträchtigen. Tragen Sie mehrere, knappe Schichten im gleichen Muster wie das Substrat auf.

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkzeug                                                   | Flachpinsel (spalter).<br><b>Verwenden Sie keine Rolle, um den Dead Flat Eco Sealer aufzutragen.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Abdeckung pro Schicht<br>Praktische Rückgabe               | 10-12 m <sup>2</sup> /l<br>Die Ergiebigkeit ist abhängig vom Untergrund, Auftragsverfahren, aufgetragener Schichtdicke, verwendeten Werkzeugen und Auftragsbedingungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Anzahl der Schichten                                       | Bis zur Sättigung des Untergrundes, durchschnittlich 3 Schichten. Die erste Schicht sehr dünn auftragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Empfohlene Trockenschichtdicke<br>Empfohlene Nassfilmdicke | 50 Mikron<br>144 Mikrometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatur                                                 | >15°C, <25°C (Luft, Oberfläche und Material)<br>Relative Luftfeuchtigkeit: 85 % max.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| verdünnen                                                  | Nur die erste Schicht bis zu 10 % verdünnbar, die zweite und/oder dritte Schicht unverdünnt auftragen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nach Gebrauch                                              | Hände und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Aktualisierung                                             | Möglicherweise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| übermalen                                                  | Nach dem Trocknen ist Dead Flat Eco Sealer sofort mit einer neuen Schicht Dead Flat Eco Sealer überstreichbar. Falls gewünscht, kann die Oberfläche mit jeder anderen wasserbasierten Farbe wie Classico und Licetto überstrichen werden. Beim Überstreichen mit Fresco oder Marrakech Walls sollte die Versiegelung zunächst gereinigt und dann mit einer Schicht WallPrim Pro vorbereitet werden, bevor die Farbe aufgetragen wird. Beim Überstreichen von Möbeln muss die Versiegelung zunächst vollständig abgeschliffen werden. |
| Löschen                                                    | Schleifen, bis der Dead Flat Eco Sealer vollständig entfernt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Luftlos**

|            |               |
|------------|---------------|
| Belebt     | 100 -150bar   |
| Spitze     | 0,011"-0,015" |
| Ecke       | 25°-40°       |
| Verdünnung | Neu           |

**Trocknungszeit bei 20 °C**

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Trockenzeit staubfrei | 30-60min. |
| Lackierbar            | 4 Stunden |
| Aushärtezeit          | 7 Tage    |

**Wartung**


|           |                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reinigung | Reinigen Sie die Oberfläche mit einem milden Reinigungsmittel, verwenden Sie keine aggressiven Bleichmittel. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Haltbarkeit und Lagerbedingungen**

In Originalverpackung trocken und frostfrei 12 Monate lagern.

**vAbfallanzeige**

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Leere Gläser und getrocknete Farbe | Restmüll         |
| Restfarbe                          | Kleiner Giftmüll |

**Umwelt und Gesundheit**

**Gesetzliche Vorschriften**

Der Benutzer dieses Produkts muss die nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltgesetze einhalten.

**Technischer Rat**

Nicht alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren Vorbehandlung können in dieses Technische Merkblatt aufgenommen werden. Es ist daher ratsam, in bestimmten Situationen Ihren Lieferanten zu konsultieren.

Diese Technische Information wurde nach dem neuesten Stand der Lackiertechnik zusammengestellt. Haftung für die Allgemeingültigkeit dieser Hinweise ist abzulehnen, da Auftrags- und Verarbeitungsverfahren außerhalb unseres Einflussbereiches liegen und größere Unterschiede in der Beschaffenheit des Untergrundes stets eine Anpassung der Arbeitsweise nach Ermessen des Fachverlegers erfordern.

**Sicherheit**

Die Farbe reizt Haut und Augen. Bei Kontakt mit viel Wasser spülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Bewahren Sie die Farbe außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen.

PI02 - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

EUH208 - Enthält Reaktionsmasse (3:1) von 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, TETRAMETHYLOLGLYCOLURIL. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**Haftungsausschluss**

Die in unseren Spezifikationsblättern und technischen Ratschlägen enthaltenen Informationen - ob mündlich, schriftlich oder auf Probe - sind als Richtlinie gedacht und werden nach bestem Wissen und Gewissen gegeben. Die Informationen basieren auf jahrelanger Felderfahrung und Recherche, jedoch ohne Gewähr, da Anwendungskompetenz und Bedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Händler oder besuchen Sie unsere Website. Wir haften nicht für die Leistung der Produkte, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder über den Wert der von uns gelieferten Waren hinausgehen. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben hiervon unberührt.