



# WALLFIX

---

Fixation (English)  
Fixatie (Nederlands)  
Fiksering (Norsk)

WallFix is an impregnation and fixation on acrylate copolymers basis for indoors and outdoors.

#### Ideal for

- Powdery surfaces
- Highly absorbent surfaces

#### Characteristics

- Water based
- Transparent
- high adhesive strength
- VOC free
- Solvent free
- Non-flammable
- Excellent moist resistance
- Suitable for humid areas

#### Product specifications

Application	Indoors and outdoors
Surface	Highly absorbent surfaces, powdery and sanded surfaces, painted walls, newly plastered walls, well-maintained coats of Kalei, aerated concrete, drywall, and plaster blocks, lime plaster, cement plaster, suction mineral stones, clean brickwork, other mineral surfaces and concrete and cement floors.
Colours	Transparent
Packaging	1L, 2,5L
<b>Basisgegevens bij 20°C witte verf</b>	
Specific gravity	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Solid content	+/- 13% vol.
Binder	Acrylic
Ph value	8-9
Flash point	None
Resistant up to	60°C
<b>VOC</b>	
Legal EU-limit	30gr
Product content	0gr
VOC classification	A/g

#### Surface preparation

The surface must be suitable for fixations. The surface that you will paint should be clean, dry, and free of dust and oil. With proper surface preparation you help the paint system with long-term protection. Remove all surface dirt and loose layers of paint, including any chalk and rust. Sand any glossy surfaces until matte. Remove or clean any grease, humidity or nicotine spots with a suitable cleaning product and rinse if necessary.

Highly absorbent surfaces	Apply without further preparation.
Powdery and sanded surfaces	Apply without further preparation.
Painted walls	Apply without further preparation.
Newly plastered walls	Apply without further preparation.
Well-maintained coats of Kalei	Apply without further preparation.
Aerated concrete, drywall, and plaster blocks	Apply without further preparation.
Lime plaster, cement plaster	Apply without further preparation.
Suction mineral stones, clean brickwork	Apply without further preparation.
Other mineral surfaces	Apply without further preparation.
Concrete and cement floors	Apply without further preparation.

**Paint application**

Do not paint in direct sunlight. Paint from a dry surface to a wet and already painted surface. Failing to comply to conditions for application, application methods and/or drying times can influence the paint finish and appearance.

Tools

Round or flat brush or roller.

Before use

Stir well and mix cans of the same paint and colour that will be used on the same wall together in a large bucket; and check the colour.

Coverage per layer

15-20 m<sup>2</sup>/L

Practical yield

The yield depends on the surface, method of application, applied layer thickness, tools used, and application conditions.

Number of layers

Until saturation of the surface.

Recommended thickness dry layer

13 microns

Recommended thickness wet layer

100 microns

Temperature

&gt;15°C, &lt;25°C (air, surface, and material)

Relative humidity: max. 85%

Dilution

None

After use

Clean hands and tools immediately after use with soap and water.

Colour accuracy

Transparent

Recoating

After drying, WallFix is immediately recoatable with a new layer of WallFix. If desired, WallFix can also be recoated with any other type of water-based paint.

**Drying time at 20°C**

Drying time dust-free

60 min.

Recoating

4 hours

**Durability and storage**

Shelf life: 12 months. Keep in original packaging and in a dry and frost-free place.


**Disposal guide**

Empty pots and dried up paint

Household waste

Remaining paint

Household hazardous waste

**Environment and health**

**Legal regulations**

The user of this product must abide by the national health, safety, and environmental laws.

**Technical advice**

Not all actual possible surfaces and their treatments can be dealt with in this technical information brochure. Therefore, it is advisable to consult your supplier for advice in specific situations. This technical information has been compiled according to the latest painting techniques. Liability for general validity of this advice must be rejected, because application and working techniques are beyond our influence and major differences in the types of surface continually call for an adjustment of the procedure according to the insight of a competent user.

**Safety**

This paint irritates skin and eyes. In case of contact, wash carefully with a lot of water and immediately consult a doctor. Keep the paint outside of children's reach. Ventilate well during the application and drying process.

**Disclaimer**

The information in our specification sheets and the technical advice - whether orally, in writing or in the form of a demonstration - is intended as a guide and is given with our best intention and in good faith. The information is based on years of practical experience and research, but gives no guarantee, since application skills and conditions are beyond our control. For more information, you can contact our dealers or consult our website. We cannot be held liable for the performance of products that result from improper use or that are beyond the value of the goods supplied by us. This does not affect your statutory rights.

WallFix is een impregnering- en fixatiemiddel op basis van acrylaatcopolymeren voor binnen en buiten.

### **Gebruikersdoel**

- Poederige ondergronden
- Sterk zuigende ondergronden

### **Kenmerken**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Waterbasis</li> <li>• Transparant</li> <li>• Hoge hechtingskracht</li> <li>• VOS vrij</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Oplosmiddelvrij</li> <li>• Onbrandbaar</li> <li>• Zeer goede vocht weerstand</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toepasbaar in vochtige ruimtes</li> </ul> |
|---|--|--|

### **Product specificaties**

Toepassing	Binnen en buiten
Ondergrond	Geschilderde wanden, nieuw gestukte wanden, oude Kalei lagen, cellenbeton, gipsplaten, gipsblokken, kalkpleister, cementpleister, zuigend natuursteen, schoon metselwerk, andere minerale ondergronden, beton en cement vloeren.
Kleuren	Transparant
Verpakking	1L, 2,5L

### **Basisgegevens bij 20°C witte verf**

Soortelijk gewicht	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Vaste stofgehalte in volume	+/- 13% vol.
Bindmiddel	Acrylaat
Ph waarde	8-9
Vlampunt	Geen
Bestand tot	60°C

### **VOS**

Wettelijk EU-limiet	30gr
Inhoud product	Ogr
VOS klasse	A/g

### **Voorbehandeling van de ondergrond**

De ondergrond moet geschikt zijn voor fixaties. Het te schilderen oppervlak dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Door een goede oppervlakte voorbereiding helpt je het verfsysteem in langdurige bescherming. Verwijder vooraf alle oppervlaktebevuiling en los geraakte verflagen inclusief kalk en roest. Glanzende ondergronden moet schuren. Vet-, vocht- en nicotinevlekken verwijderen of schoonmaken met een geschikt product en naspoelen indien nodig.

Sterk zuigende ondergronden	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Poederige en verzande ondergronden	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Geschilderde wanden	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Nieuw gestukte wanden	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Oude Kalei lagen	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Cellenbeton, gipsplaten, gipsbokken	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Kalkpleister, cementpleister	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Zuigend natuursteen, schoon metselwerk	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Andere minerale ondergronden	Opzetten zonder verdere voorbereiding.
Beton en cement vloeren	Opzetten zonder verdere voorbereiding.

**Verwerking van de verf**

Schilder niet in direct zonlicht. Schilder vanuit een droog oppervlak naar een nat, reeds geschilderd oppervlak. Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling.


Gereedschap	Ronde of platte kwast of roller.
Voor gebruik	Goed roeren en blikken van dezelfde verfsoort en kleur voor gebruik op dezelfde wand samen mengen in een grote emmer; en inspecteer de kleur.
Dekking per laag	15-20 m <sup>2</sup> /L
Praktisch rendement	Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, gebruikt gereedschap en omstandigheden van het aanbrengen.
Aantal lagen	Tot verzadiging van de ondergrond.
Aanbevolen droge laagdikte	13 micron
Aanbevolen natte laagdikte	100 micron
Temperatuur	>15°C, <25°C (lucht, oppervlak en materiaal) Relatieve vochtigheid: 85% max.
Verdunnen	Nee
Na gebruik	Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Kleurechtigheid	Transparant
Overschilderen	WallFix is na droging direct overschilderbaar met een nieuwe laag WallFix. Indien gewenst kan WallFix worden overgeschilderd met ieder andere watergedragen verf.
<b>Droogtijd bij 20°C</b>	
Droogtijd stofvrij	60 min.
Overschilderbaar	4 uur

**Houdbaarheid en bewaarcondities**

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 12 maanden.

**Afval wijzer**

Lege potten en opgedroogde verf	Restafval
Resten verf	Klein Chemisch Afval

**Milieu en gezondheid**

**Wettelijke voorschriften**

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

**Technische raadgevingen**

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

**Veiligheid**

De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. De verf buiten bereik van kinderen houden. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

**Disclaimer**

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

WallFix er et impregnérings- og fikseringsmiddel basert på akrylatkopolymerer for innendørs og utendørs bruk.

### **Brukerformål**

- Pulveraktige overflater
- Svært absorberende overflater

### **Kjennetegn**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vannbasert</li> <li>• Gjennomsiktig</li> <li>• Høy bindestyrke</li> <li>• VOC-fri</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Løsemiddelfri</li> <li>• Ikke brennbart</li> <li>• Meget god fuktmotstand</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Brukes i fuktige områder</li> </ul> |
|---|---|--|

### **Produktspesifikasjoner**

Applikasjon

Inne og ute

Substrat

Malte vegger, nypussede vegger, gamle Kaleilag, porebetong, gipsplater, pussblokker, kalkpuss, cementpuss, sugende naturstein, rent murverk, andre mineralske underlag, betong- og cementgolv.

Farger

Gjennomsiktig

Emballasje

1L, 2,5L

### **Grunndata ved 20°C hvit maling**

Spesifikk vekt	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Faststoffinnhold i volum	+/- 13 % vol.
binder	akryl
PH verdi	8-9
flammepunkt	Nei
Fil opp til	60 °C

### **VOS**

Lovlig EU-grense	30 gr
Produktinnhold	0gr
VOS klasse	A/g

### **Forbehandling av underlaget**

Underlaget skal være egnet for fiksering. Overflaten som skal males skal være ren, tørr og fri for støv og fett. God overflatebehandling hjelper malingssystemet i langtidsbeskyttelse. Fjern all overflateforurensning og løsne malingsslag, inkludert kalk og rust, på forhånd. Sandblanke overflater matt. Fjern eller rengjør fett-, fukt- og nikotinflekker med et egnet produkt og skyll om nødvendig.

Svært absorberende overflater	Sett opp uten ytterligere forberedelse.
Pulveraktige og siltede overflater	Sett opp uten ytterligere forberedelse.
malte vegger	Sett opp uten ytterligere forberedelse.
Nye pussede vegger	Sett opp uten ytterligere forberedelse.
Gamle Kalei-lag	Sett opp uten ytterligere forberedelse.
Porebetong, gipsplater, bukker av gips	Sett opp uten ytterligere forberedelse.
Kalkpuss, cementpuss	Sett opp uten ytterligere forberedelse.
Absorberende naturstein, rent murverk	Sett opp uten ytterligere forberedelse.
Andre mineralske substrater	Sett opp uten ytterligere forberedelse.
Betong og cementgolv	Sett opp uten ytterligere forberedelse.

**Bearbeide malingen**

Ikke mal i direkte sollys. Mal fra tørr overflate til våt, allerede malt overflate. Manglende overholdelse av behandlingsinstruksjoner, betingelser og/eller tørketider kan påvirke sluttresultatet og utseendet.

Verktøy	Rund eller flat børste eller rull.
For bruk	Rør godt og bland bokser av samme type maling og farge for bruk på samme vegg sammen i en stor bøtte; og inspiser fargen.
Dekning per lag Praktisk retur	15-20 m <sup>2</sup> /L Utbyttet avhenger av underlaget, påføringsmetode, påført lagtykkelse, verktøy som brukes og påføringsbetingelser.
Antall lag	Inntil metning av underlaget.
Anbefalt tørrfilmykkelse Anbefalt våtfilmtykkelse	13 mikron 100 mikron
Temperatur	>15°C, <25°C (luft, overflate og materiale) Relativ fuktighet: 85 % maks.
Fortynne	Ny
Etter bruk	Rengjør hender og verktøy umiddelbart etter bruk med såpe og vann.
Fargefasthet	Gjennomsiktig
Male over	WallFix kan overmales umiddelbart etter tørking med et nytt lag WallFix. Om ønskelig kan WallFix overmales med hvilken som helst annen vannbasert maling.
<b>Tørketid ved 20°C</b> Tørketid støvfri Kan males	60 min. 4 timer


**Holdbarhet og oppbevaringsbetingelser**

Oppbevares i originalemballasje på et tørt og frostfritt sted i 12 måneder.

**Avfallsindikator**

Tomme krukker og tørket maling  
Restermaling

Restavfall  
Lite giftig avfall

**Miljø og helse**

**Juridiske resepter**

Brukeren av dette produktet er pålagt å overholde nasjonale helse-, sikkerhets- og miljølover.

**Tekniske råd**

Ikke alle overflater som oppstår i praksis og deres forbehandling kan inkluderes i dette tekniske databladet. Det er derfor lurt å konsultere leverandøren din i spesifikke situasjoner.

Denne tekniske informasjonen er satt sammen i henhold til den nyeste maleteknikken. Ansvar for

Den generelle gyldigheten av disse instruksjonene må avvises, da påførings- og bearbeidingsmetoder er utenfor vår kontroll og store forskjeller i underlagets beskaffenhet alltid krever en justering av arbeidsmetoden etter den profesjonelle installatørens skjønn.

**Sikkerhet**

Malingen er irriterende for hud og øyne. Ved kontakt, skyll med mye vann og kontakt lege umiddelbart. Oppbevar malingen utilgjengelig for barn. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under bearbeiding og tørking.

**Ansvarsfraskrivelse**

Informasjonen i våre spesifikasjonsark og tekniske råd - enten muntlig, skriftlig eller prøvetid - er ment som en veiledering og er gitt med de beste intensjoner og god tro. Informasjonen er basert på mange års felterfaring og forskning, men uten garanti, da dyktighet i bruk og betingelser er utenfor vår kontroll. For mer informasjon, vennligst kontakt våre forhandlere eller se vår nettside. Vi kan ikke holdes ansvarlige for ytelsen til produktene som følge av feil bruk eller utover verdien av varene levert av oss. Dette påvirker ikke dine lovfestede rettigheter.