

VARNISH 1K ULTRA MATTE

Transparant varnish (English)
Transparante vernis (Nederlands)
Barniz transparente (Español)
Transparent lakk (Norsk)
Vernis transparent (Français)
Transparente Lacke (Deutsch)

Varnish 1k Ultra Matte is a transparent varnish and the ideal way to give Massif surface extra protection. It is a 100% solid and self-curing 1-component system to make surfaces resistant to stubborn stains. Suitable for indoor and outdoor use, this varnish is extremely scratch and abrasion resistant.

User purpose

- Protection against moisture and dirt for Massif surfaces

Characteristics

- Water-based
- Ready-to-use
- Transparent
- Fast drying
- 1-component system with properties of 2-component system
- Water vapour permeable
- Excellent stain resistance
- Natural silk-matt appearance
- Easy to process
- Scratch-resistant
- Wear-resistant
- Hardly any smell
- Very versatile
- Easily repairable

Product specifications

Application	Indoors and outdoors
Surface	All mineral substrates (except slaked calcareous substrates) and all types of wood.
Colours	Transparent
Packaging	1L

Basic data at 20°C white paint

Specific gravity	1,05 KG/ L
Volume solids content	129,5%
Gloss level	Matte
Binder	Polyurethane-acrylate hybrid
Ph value	8-9
Flash point	none
Resistant to	100°C

VOCS

EU legal limit	500gr
Product content	+/- 83 gr/L
VOC class	A/i

Pretreatment of the substrate

The substrate must be suitable for sealing sealers. The substrate must be clean, load-bearing and stable, free from dirt, dust, loose particles, grease, moisture and other contaminants that could adversely affect adhesion.

Processing the paint

Do not apply in direct sunlight. Apply from a dry surface to a wet, already treated surface. Failure to follow processing instructions, conditions and/or drying times may affect the final result and appearance. Apply multiple, skimmed layers.

Tools	Flat brush.
Before use	Stir or shake well before use.
Coverage per layer Practical efficiency	10-12 m ² /L Yield depends on substrate, method of application, film thickness applied, tools used and conditions of application.
Number of coats	Minimum 2 coats, in case of heavy load minimum 3 coats.
Recommended dry film thickness Recommended wet film thickness	30 micron 102 micron
Temperature	>15°C, <30°C (air, surface and material) Relative humidity: 80% max.
Dilute	No
After use	Clean hands and tools immediately after use with soap and water.
Touch-up	Possible

Drying time at 20°C

Drying time dust-free	20 min.
Can be repainted	24 hours
Curing time	7 days

Maintenance


Cleaning	Clean the surface with a mild detergent or Massif Care maintenance soap, do not use aggressive bleaching agents.
----------	--

Shelf life and storage conditions

Store in original packaging and in a dry and frost-free place 12 months.

Waste pointer

Empty pots and dried paint	Residual waste
Wet paint residues	Small chemical waste

Environment and health

Legal regulations

The user of this product must comply with national health, safety and environmental laws.

Technical notes

Not all common substrates and their pre-treatment can be included in this technical data sheet. It is therefore advisable to consult your supplier for specific situations.

This technical information has been compiled according to the latest paint technology. Any liability for the general validity of these instructions must be rejected, since application and processing methods are beyond our control and major differences in the nature of the substrate always require an adjustment of the procedure at the discretion of the qualified processor.

Safety

The paint is irritating to skin and eyes. In case of contact, rinse abundantly with water and consult a doctor immediately. Ensure adequate ventilation during processing and drying.

P102 - Keep out of the reach of children.

EUH208 Contains 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. May cause an allergic reaction.
Category and limit: A(e) 130 g/l. VOC content: 83 g/l

Disclaimer

The information contained in our specification sheets and technical advice - whether oral, written or trial - is intended as guidance and is given from our best intentions and in good faith. The information is based on years of practical experience and research, but without guarantee, as skill of application and conditions are beyond our control. For further information, please contact our dealers or consult our website. We cannot be held liable for product performance resulting from improper use or beyond the value of the goods we supply. This does not affect your statutory rights.

Varnish 1k Ultra Matte is een transparante vernis en de ideale manier om Massif oppervlak extra te beschermen. Het is een 100% solide en zelfuithardend 1-componentensysteem om oppervlaktes bestand te maken tegen hardnekkige vlekkenmakers te maken. Deze vernis is geschikt voor binnen- en buitengebruik, is extreem kras- en slijtvast,

Gebruikersdoel

- Bescherming tegen vocht en vuil voor Massif oppervlakken

Kenmerken

- Waterbasis
- Kant en klaar
- Transparant
- Snelle droging
- 1 componenten systeem met eigenschappen van 2 componenten systeem
- Waterdampdoorlaatbaar
- Uitstekende vlekresistentie
- Natuurlijke zijdematte uitstraling
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Krastvast
- Slijtvast
- Nauwelijks geur
- Zeer ruim inzetbaar
- Gemakkelijk herstelbaar

Product specificaties

Toepassing	Binnen en buiten
Ondergrond	Alle minerale ondergronden (behalve gebluste kalkhoudende ondergronden) en alle soorten hout.
Kleuren	Transparant
Verpakking	1L

Basisgegevens bij 20°C witte verf

Soortelijk gewicht	1,05 KG/ L
Vaste stofgehalte in volume	129,5%
Glansbeleving	Mat
Bindmiddel	Polyurethaan-acrylaat hybride
Ph waarde	8-9
Vlampunt	Geen
Bestand tot	100°C

VOS

Wettelijk EU-limiet	500gr
Inhoud product	+/- 83 gr/L
VOS klasse	A/i

Voorbehandeling van de ondergrond

De ondergrond moet geschikt zijn voor afsluitende sealers. De ondergrond dient schoon, draagkrachtig en stabiel te zijn, vrij van vuil, stof, losse delen, vet, vocht en andere verontreinigingen die de hechting ongunstig kunnen beïnvloeden.

Verwerking van de verf

Breng niet aan in direct zonlicht. Breng aan vanuit een droog oppervlak naar een nat, reeds behandeld oppervlak. Het niet hanteren van verwerkingsvoorschriften, condities en of droogtijden kan invloed hebben op het uiteindelijke resultaat en de uitstraling. Opzetten meerdere, schrale lagen.

Gereedschap	Platte kwast.
Voor gebruik	Goed roeren of schudden voor gebruik.
Dekking per laag Praktisch rendement	10-12 m ² /L Het rendement is afhankelijk van de ondergrond, wijze van aanbrengen, aangebrachte laagdikte, gebruikt gereedschap en omstandigheden van het aanbrengen.
Aantal lagen	Minimum 2 lagen, bij zware belasting minimum 3 lagen.
Aanbevolen droge laagdikte Aanbevolen natte laagdikte	30 micron 102 micron
Temperatuur	>15°C, <30°C (lucht, oppervlak en materiaal) Relatieve vochtigheid: 80% max.
Verdunnen	Nee
Na gebruik	Reinig handen en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water en zeep.
Bijwerken	Mogelijk

Droogtijd bij 20°C

Droogtijd stofvrij	20 min.
Overschilderbaar	24 uur
Doorhardtijd	7 dagen

Onderhoud


Reinigen	Reinig het oppervlak met een mild schoonmaakmiddel of Massif Care onderhoudszeep, gebruik geen agressieve blekende middelen.
----------	--

Houdbaarheid en bewaarcondities

Bewaren in oorspronkelijke verpakking en op een droge en vorstvrije plaats 12 maanden.

Afval wijzer

Lege potten en ingedroogde verf	Restafval
Resten natte verf	Klein Chemisch Afval

Mileu en gezondheid

Wettelijke voorschriften

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Technische raadgevingen

Niet alle in de praktijk voorkomende ondergronden en hun voorbehandeling kunnen in dit technisch informatieblad opgenomen worden. Het is daarom raadzaam bij specifieke situaties uw leverancier te raadplegen.

Deze technische informatie werd samengesteld naar de jongste verftechniek. Aansprakelijkheid voor de algemene geldigheid van deze aanwijzingen moet worden afgewezen, daar toepassing en verwerkingsmethoden buiten onze invloed liggen en grote verschillen in de aard van de ondergrond steeds een aanpassing van de werkwijze naar het inzicht van de vakkundige verwerker vragen.

Veiligheid

De verf is irriterend voor de huid en ogen. In geval van contact, overvloedig spoelen met water en direct een arts consulteren. Zorg voor voldoende ventilatie tijdens het verwerken en drogen.

PI02 - Buiten het bereik van kinderen houden.

EUH208 Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Categorie en limiet: A(e) 130 g/l. VOS-inhoud: 83 g/l

Disclaimer

De informatie in onze specificatiebladen en het technisch advies - hetzij mondeling, schriftelijk of bij wijze van proef - is bedoeld als leidraad en wordt gegeven vanuit onze beste intentie en in goed vertrouwen. De informatie berust op jarenlange praktijkervaring en onderzoek, maar zonder garantie, aangezien vaardigheid van toepassing en condities buiten onze controle liggen. Voor meer informatie kunt contact opnemen met onze dealers of raadpleeg onze website. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de prestaties van de producten die voortvloeien uit ondeugdelijk gebruik of buiten de waarde van de door ons geleverde goederen. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Varnish 1k Ultra Matte es un barniz transparente y la forma ideal de dar a la superficie Massif una protección extra. Se trata de un sistema monocomponente 100% sólido y autopolimerizable para que las superficies resistan las manchas difíciles. Adecuado para interiores y exteriores, este barniz es extremadamente resistente a los arañazos y la abrasión,

Uso previsto

- Protección contra la humedad y la suciedad para superficies macizas

Características

- A base de agua
- Listo para usar
- Transparente
- Secado rápido
- Sistema de 1 componente con propiedades de sistema de 2 componentes
- Permeable al vapor de agua
- Excelente resistencia a las manchas
- Aspecto natural de seda mate
- Fácil de procesar
- Resistente a los arañazos
- Resistente al desgaste
- Apenas huele
- Muy versátil
- Fácilmente reparable

Especificaciones del producto

Aplicación	Interior y exterior
Superficie	Todos los sustratos minerales (excepto sustratos calcáreos apagados) y todos los tipos de madera.
Colores	Transparente
Embalaje	1L

Datos básicos a 20°C pintura blanca

Peso específico	1,05 KG/ L
Volumen de sólidos	129,5%
Nivel de brillo	Mate
Aglutinante	Híbrido poliuretano-acrilato
Valor Ph	8-9
Punto de inflamación	No
Resistente a	100°C

COV

Límite legal UE	500 gr
Contenido del producto	+/- 83 gr/L
Clase de COV	A/i

Pretratamiento del sustrato

El sustrato debe ser adecuado para selladores de estanqueidad. El sustrato debe estar limpio, ser resistente y estable, estar libre de suciedad, polvo, partículas sueltas, grasa, humedad y otros contaminantes que puedan afectar negativamente a la adherencia.

Tratamiento de la pintura

No aplicar bajo la luz directa del sol. Aplicar desde una superficie seca sobre una superficie húmeda ya tratada. El incumplimiento de las instrucciones, condiciones y/o tiempos de secado puede afectar al resultado y aspecto final. Aplique varias capas descremadas.

Herramientas	Cepillo plano.
Antes de usar	Remover o agitar bien antes de usar.
Cobertura por capa Eficacia práctica	10-12 m ² /L El rendimiento depende del sustrato, del método de aplicación, del espesor de la película aplicada, de las herramientas utilizadas y de las condiciones de aplicación.
Número de capas	Mínimo 2 capas, en caso de carga pesada mínimo 3 capas.
Espesor de película seca recomendado Espesor de película húmeda recomendado	30 micras 102 micras
Temperatura	>15°C, <30°C (aire, superficie y material) Humedad relativa: 80% máx.
Diluir	No
Después del uso	Lávese las manos y las herramientas inmediatamente después del uso con agua y jabón.
Retoque	Posible
Tiempo de secado a 20°C Tiempo de secado sin polvo Se puede repintar Tiempo de curado	20 min. 24 horas 7 días

Mantenimiento


Limpieza
Limpiar la superficie con un detergente suave o jabón de mantenimiento Massif Care, no utilizar agentes blanqueadores agresivos.

Caducidad y condiciones de almacenamiento

Conservar en su envase original y en un lugar seco y libre de heladas 12 meses.

Puntero para residuos

Botes vacíos y pintura seca	Residuos
Residuos de pintura húmeda	Pequeños residuos químicos

Medio ambiente y salud

Normativa legal

El usuario de este producto debe cumplir la legislación nacional en materia de salud, seguridad y medio ambiente.

Notas técnicas

No todos los sustratos comunes y su pretratamiento pueden incluirse en esta ficha técnica. Por lo tanto, es aconsejable consultar a su proveedor para situaciones específicas. Esta información técnica se ha elaborado de acuerdo con la tecnología de pintura más reciente. Cualquier responsabilidad por la

La validez general de estas instrucciones debe rechazarse, ya que los métodos de aplicación y procesamiento están fuera de nuestro control y las diferencias importantes en la naturaleza del sustrato siempre requieren un ajuste del procedimiento a discreción del procesador cualificado.

Seguridad

La pintura es irritante para la piel y los ojos. En caso de contacto, aclarar abundantemente con agua y consultar inmediatamente a un médico. Asegurar una ventilación adecuada durante el proceso y el secado.

P102 - Manténgase fuera del alcance de los niños.

EUH208 Contiene 1,2-benzotiazol-3(2H)-ona. Puede provocar una reacción alérgica.
Categoría y límite: A(e) 130 g/l. Contenido en COV: 83 g/l

Descargo de responsabilidad

La información contenida en nuestras hojas de especificaciones y consejos técnicos -ya sean orales, escritos o de prueba- tiene carácter orientativo y se ofrece de nuestra mejor intención y de buena fe. La información se basa en años de experiencia práctica e investigación, pero sin garantía, ya que la habilidad de aplicación y las condiciones están fuera de nuestro control. Para más información, póngase en contacto con nuestros distribuidores o consulte nuestro sitio web. No nos hacemos responsables del funcionamiento del producto como consecuencia de un uso inadecuado o más allá del valor de los bienes que suministramos. Esto no afecta a sus derechos legales.

Varnish 1k Ultra Matte er en transparent lakk som er den ideelle måten å gi massive overflater ekstra beskyttelse på. Det er et 100 % solid og selvherdende 1-komponentsystem som gjør overflatene motstandsdyktige mot gjenstridige flekker. Denne lakken egner seg for innendørs og utendørs bruk og er ekstremt ripe- og slitesterk.

Brukerformål

- Beskyttelse mot fukt og smuss for massive overflater

Egenskaper

- Vannbasert
- Klar til bruk
- Gjennomsiktig
- Tørker raskt
- 1-komponentsystem med egenskaper som et 2-komponentsystem
- Gjennomtrengelig for vanndamp
- Utmerket flekkbestandighet
- Naturlig silkematt utseende
- Lett å bearbeide
- Motstandsdyktig mot riper
- Slitesterk
- Lukter nesten ikke
- Svært allsidig
- Lett å reparere

Produktspesifikasjoner

Bruksområde	Innendørs og utendørs
Overflate	Alle mineralske underlag (unntatt kalkholdige underlag) og alle tresorter.
Farger	Transparent
Emballasje	1L

Grunnleggende data ved 20 °C hvit maling

Spesifikk tyngdekraft	1,05 KG/ L
Volum tørrstoffinnhold	129,5%
Glansnivå	Matt
Bindemiddel	Polyuretan-akrylat-hybrid
Ph-verdi	8-9
Flammepunkt	Nei
Motstandsdyktig mot	100 °C

VOCS

EUs lovlige grense	500gr
Produktinnhold	+/- 83 gr/L
VOC-klasse	A/i

Forbehandling av underlaget

Underlaget må være egnet for forseglende tetningsmidler. Underlaget må være rent, bærende og stabilt, fritt for smuss, støv, løse partikler, fett, fuktighet og andre forurensninger som kan påvirke vedheftingen negativt.

Behandling av malingen

Må ikke påføres i direkte sollys. Påfør fra en tørr overflate på en våt, allerede behandlet overflate. Manglende overholdelse av behandlingsanvisninger, betingelser og/eller tørketider kan påvirke det endelige resultatet og utseendet. Påfør flere, skummede lag.

Verktøy	Flat børste.
Før bruk	Rør eller rist godt før bruk.
Dekningsgrad per lag Praktisk effektivitet	10-12 m ² /L Utbyttet avhenger av underlag, påføringsmetode, påført filmtykkelse, verktøy som brukes og påføringsforhold.
Antall strøk	Minimum 2 strøk, ved tung belastning minimum 3 strøk.
Anbefalt tørr filmtykkelse Anbefalt tykkelse på våt film	30 mikron 102 mikron
Temperatur	>15 °C, <30 °C (luft, overflate og materiale) Relativ luftfuktighet: maks. 80 %.
Fortynnet	Nei
Etter bruk	Rengjør hender og verktøy umiddelbart etter bruk med såpe og vann.
Påføring	Mulig

Tørketid ved 20 °C

Tørketid støvfri	20 min.
Kan males på nytt	24 timer
Herdetid	7 dager

Vedlikehold


Rengjøring	Rengjør overflaten med et mildt rengjøringsmiddel eller Massif Care vedlikeholdssåpe, ikke bruk aggressive blekemidler.
------------	---

Holdbarhet og lagringsforhold

Oppbevares i originalemballasjen og på et tørt og frostfritt sted 12 måneder.

Avfallspeker

Tomme pottar og tørket maling	Restavfall
Våte malingsrester	Lite kjemisk avfall

Miljø og helse

Juridiske bestemmelser

Brukeren av dette produktet må overholde nasjonale helse-, sikkerhets- og miljølover.

Tekniske merknader

Ikke alle vanlige underlag og deres forbehandling kan inkluderes i dette tekniske databladet. Det anbefales derfor at du rådfører deg med din leverandør om spesifikke situasjoner.

Denne tekniske informasjonen er utarbeidet i henhold til den nyeste malingsteknologien. Ethvert ansvar for den generelle

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for den generelle gyldigheten av disse instruksjonene, siden påføring og behandlingsmetoder ligger utenfor vår kontroll, og store forskjeller i underlagets beskaffenhet alltid krever en justering av prosedyren etter den kvalifiserte behandlerens skjønn.

Sikkerhet

Malingen er irriterende for hud og øyne. Ved kontakt, skyll rikelig med vann og oppsøk lege umiddelbart. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon under bearbeiding og tørking.

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

EUH208 Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on. Kan forårsake en allergisk reaksjon.

Kategori og grenseverdi: A(e) 130 g/l. VOC-innhold: 83 g/l

Ansvarsfraskrivelse

Informasjonen i våre spesifikasjonsark og tekniske råd - enten de er muntlige, skriftlige eller under utprøving - er ment som veiledning og er gitt ut fra våre beste intensjoner og i god tro. Informasjonen er basert på mange års praktisk erfaring og forskning, men er uten garanti, ettersom påføringsevne og forhold ligger utenfor vår kontroll. For ytterligere informasjon, vennligst kontakt våre forhandlere eller se vår nettside. Vi kan ikke holdes ansvarlig for produktets ytelse som følge av feilaktig bruk eller utover verdien av varene vi leverer. Dette påvirker ikke dine lovbestemte rettigheter.

Varnish 1k Ultra Matte est un vernis transparent et le moyen idéal de donner une protection supplémentaire aux surfaces du Massif. Il s'agit d'un système monocomposant 100% solide et autopolymérisable qui rend les surfaces résistantes aux taches tenaces. Adapté à un usage intérieur et extérieur, ce vernis est extrêmement résistant aux rayures et à l'abrasion,

Objectif de l'utilisateur

- Protection contre l'humidité et la saleté pour les surfaces du massif

Caractéristiques

- A base d'eau
- Prêt à l'emploi
- Transparent
- Séchage rapide
- Système à 1 composant avec les propriétés d'un système à 2 composants
- Perméable à la vapeur d'eau
- Excellente résistance aux taches
- Aspect mat soyeux naturel
- Facile à traiter
- Résistant aux rayures
- Résistant à l'usure
- Peu d'odeur
- Très polyvalent
- Facilement réparable

Spécifications du produit

Application	Intérieur et extérieur
Surface	Tous les supports minéraux (sauf les supports calcaires éteints) et tous les types de bois.
Couleurs	Transparent
Emballage	1L

Données de base à 20°C peinture blanche

Poids spécifique	1.05 KG/ L
Teneur en volume de matières solides	129,5%
Niveau de brillance	Mate
Liant	Hybride polyuréthane-acrylate
Valeur ph	8-9
Point d'éclair	Non
Résistance aux	100°C

COVS

Limite légale de l'UE	500gr
Contenu du produit	+/- 83 gr/L
Classe de COV	A/i

Prétraitement du substrat

Le support doit être apte à recevoir des produits d'étanchéité. Le support doit être propre, porteur et stable, exempt de saleté, de poussière, de particules non adhérentes, de graisse, d'humidité et d'autres contaminants susceptibles de nuire à l'adhérence.

Traitement de la peinture

Ne pas appliquer en plein soleil. Appliquer une surface sèche sur une surface humide déjà traitée. Le non-respect des instructions de traitement, des conditions et/ou des temps de séchage peut affecter le résultat et l'aspect final. Appliquer plusieurs couches par écrémage.

Les outils	Pinceau plat.
Avant l'utilisation	Bien mélanger ou agiter avant utilisation.
Couverture par couche Efficacité pratique	10-12 m ² /L Le rendement dépend du support, de la méthode d'application, de l'épaisseur du film appliqué, des outils utilisés et des conditions d'application.
Nombre de couches	Minimum 2 couches, en cas de forte charge minimum 3 couches.
Épaisseur du film sec recommandée Épaisseur de film humide recommandée	30 microns 102 microns
Température d'utilisation	>15°C, <30°C (air, surface et matériau) Humidité relative : 80% max.
Dilution	Non
Après utilisation	Nettoyer les mains et les outils immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon.
Retouche	Possible
Temps de séchage à 20°C Temps de séchage sans poussière Peut être repeint Temps de séchage	20 min. 24 heures 7 jours

Entretien


Nettoyage	Nettoyer la surface avec un détergent doux ou le savon d'entretien Massif Care, ne pas utiliser d'agents de blanchiment agressifs.
-----------	--

Durée de conservation et conditions de stockage

Conserver dans l'emballage d'origine et dans un endroit sec et à l'abri du gel 12 mois.

Pointeur de déchets

Pots vides et peinture séchée	Déchets résiduels
Résidus de peinture humide	Petits déchets chimiques

Environnement et santé

Réglementation légale

L'utilisateur de ce produit doit se conformer aux lois nationales en matière de santé, de sécurité et d'environnement.

Notes techniques

Tous les substrats courants et leur prétraitement ne peuvent pas être inclus dans cette fiche technique. Il est donc conseillé de consulter votre fournisseur pour les situations spécifiques.

Ces informations techniques ont été compilées en fonction des dernières technologies en matière de peinture. Toute responsabilité concernant la validité générale de ces instructions doit être rejetée.

Toute responsabilité quant à la validité générale de ces instructions doit être rejetée, étant donné que les méthodes d'application et de traitement échappent à notre contrôle et que des différences majeures dans la nature du substrat nécessitent toujours une adaptation de la procédure à la discrétion du transformateur qualifié.

Sécurité

La peinture est irritante pour la peau et les yeux. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau et consulter immédiatement un médecin. Assurer une ventilation adéquate pendant le traitement et le séchage.

P102 - Tenir hors de portée des enfants.

EUH208 Contient du 1,2-benzisothiazole-3(2H)-one. Peut provoquer une réaction allergique.

Catégorie et limite : A(e) 130 g/l. Teneur en COV : 83 g/l

Avis de non-responsabilité

Les informations contenues dans nos fiches techniques et nos conseils techniques - qu'ils soient oraux, écrits ou expérimentaux - sont donnés à titre indicatif et sont fondés sur nos meilleures intentions et notre bonne foi. Les informations sont basées sur des années d'expérience pratique et de recherche, mais sans garantie, car les compétences d'application et les conditions sont hors de notre contrôle. Pour de plus amples informations, veuillez contacter nos revendeurs ou consulter notre site web. Nous ne pouvons être tenus responsables des performances du produit résultant d'une mauvaise utilisation ou dépassant la valeur des marchandises que nous fournissons. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires.

Varnish 1k Ultra Matte ist ein transparenter Lack und die ideale Lösung, um Massivoberflächen einen zusätzlichen Schutz zu verleihen. Es handelt sich um ein 100% festes und selbsthärtendes 1-Komponenten-System, das Oberflächen gegen hartnäckige Flecken resistent macht. Dieser Lack eignet sich für den Innen- und Außenbereich und ist extrem kratz- und abriebfest.

Verwendungszweck

- Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz für Massivoberflächen

Eigenschaften

- Auf Wasserbasis
- Gebrauchsfertig
- Transparent
- Schnell trocknend
- 1-Komponenten-System mit den Eigenschaften eines 2-Komponenten-Systems
- Wasserdampfdurchlässig
- Ausgezeichnete Fleckenbeständigkeit
- Natürlich seidenmattes Aussehen
- Leicht zu verarbeiten
- Kratzfest
- Abriebfest
- Kaum Geruch
- Sehr vielseitig
- Leicht zu reparieren

Produktspezifikationen

Anwendung	Innen und außen
Oberfläche	Alle mineralischen Untergründe (außer kalkhaltigen Untergründen) und alle Holzarten.
Farben	Transparent
Verpackung	1L

Grunddaten bei 20°C weiße Farbe

Spezifisches Gewicht	1,05 KG/ L
Volumen Feststoffgehalt	129,5%
Glanzgrad	Matt
Bindemittel	Polyurethan-Acrylat-Hybrid
Ph-Wert	8-9
Flammpunkt	Nein
Beständig gegen	100°C

VOCS

EU-Grenzwert	500gr
Inhalt des Produkts	+/- 83 gr/L
VOC-Klasse	A/i

Vorbehandlung des Substrats

Der Untergrund muss für Dichtstoffe geeignet sein. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und stabil sein, frei von Schmutz, Staub, losen Teilen, Fett, Feuchtigkeit und anderen Verunreinigungen, die die Haftung beeinträchtigen könnten.

Verarbeitung der Farbe

Nicht in direktem Sonnenlicht auftragen. Von einer trockenen Oberfläche auf eine nasse, bereits behandelte Oberfläche auftragen. Die Nichteinhaltung von Verarbeitungsanweisungen, Bedingungen und/oder Trocknungszeiten kann das Endergebnis und das Aussehen beeinträchtigen. Mehrere, dünne Schichten auftragen.

Werkzeuge

Flachpinsel.

Vor der Anwendung

Vor Gebrauch gut umrühren oder schütteln.

Deckung pro Schicht
Praktische Wirksamkeit10-12 m²/L

Die Ergiebigkeit hängt vom Untergrund, der Auftragsmethode, der aufgetragenen Schichtdicke, den verwendeten Werkzeugen und den Auftragsbedingungen ab.

Anzahl der Anstriche

Mindestens 2 Anstriche, bei starker Belastung mindestens 3 Anstriche.

Empfohlene Trockenschichtdicke
Empfohlene Nassschichtdicke

30 Mikron

102 Mikron

Temperatur

>15°C, <30°C (Luft, Oberfläche und Material)
Relative Luftfeuchtigkeit: max. 80%.

Verdünnen

Keine

Nach Gebrauch

Hände und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife reinigen.

Ausbessern

Möglich

Trocknungszeit bei 20°C

Trocknungszeit staubfrei
Überstreichbar
Aushärtungszeit

20 min.

24 Stunden

7 Tage

Pflege

Reinigung

Reinigen Sie die Oberfläche mit einem milden Reinigungsmittel oder der Massif Care Pflegeseife, verwenden Sie keine aggressiven Bleichmittel.


Haltbarkeitsdauer und Lagerbedingungen

In der Originalverpackung und an einem trockenen und frostfreien Ort 12 Monate aufbewahren.

Abfallzeiger

Leere Töpfe und getrocknete Farbe
Nasse Farbreste

Restliche Abfälle
Kleine chemische Abfälle

Umwelt und Gesundheit

Gesetzliche Vorschriften

Der Benutzer dieses Produkts muss die nationalen Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltvorschriften einhalten.

Technische Hinweise

Nicht alle gängigen Untergründe und deren Vorbehandlung können in diesem technischen Datenblatt berücksichtigt werden. Es ist daher ratsam, für spezifische Situationen Ihren Lieferanten zu konsultieren.

Diese technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Lacktechnologie zusammengestellt. Jegliche Haftung für die allgemeine

Allgemeingültigkeit dieser Hinweise muss abgelehnt werden, da sich die Anwendungs- und Verarbeitungsmethoden unserer Kontrolle entziehen und größere Unterschiede in der Beschaffenheit des Untergrundes immer eine Anpassung der Vorgehensweise im Ermessen des qualifizierten Verarbeiters erfordern.

Sicherheit

Die Farbe ist reizend für Haut und Augen. Bei Kontakt reichlich mit Wasser abspülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen.

PI02 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen.

Kategorie und Grenzwert: A(e) 130 g/l. VOC-Gehalt: 83 g/l

Haftungsausschluss

Die in unseren Spezifikationsblättern und technischen Ratschlägen enthaltenen Informationen - ob mündlich, schriftlich oder durch Versuche - sind als Orientierungshilfe gedacht und werden von uns nach bestem Wissen und Gewissen erteilt. Die Informationen beruhen auf jahrelanger praktischer Erfahrung und Forschung, jedoch ohne Gewähr, da die Anwendungsmöglichkeiten und -bedingungen außerhalb unserer Kontrolle liegen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Händler oder besuchen Sie unsere Website. Wir haften nicht für Produktleistungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen oder über den Wert der von uns gelieferten Waren hinausgehen. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben davon unberührt.